


試験項目

表面吸水量

試験方法

JIS A 1414 “建築用構成材（パネル）及びその構造部分の性能試験方法”の表面吸水試験方法に準拠



試験方法の概要

試験体


MNH-6060A

試験体の大きさ

幅 300mm


長さ 300mm

厚さ 全厚



試験結果

経過時間 (時間)	未研磨品 吸水量 (g/m ²)	研磨品 吸水量 (g/m ²)
0	0.0	0.0
1	40.0	100.0
4	115.0	225.0
8	190.0	325.0
24	377.5	600.0
48	580.0	1000.0



試験場所

当社建材試験所